

Bloczek Leca® BLOK akustyczny 18 g

Bloczek keramzytobetonowy do ścian z obu stronnym tynkiem gipsowym

WŁAŚCIWOŚCI

- bardzo dobra izolacja akustyczna
- dobre właściwości termoregulacyjne
- odporny na mróz, wilgoć i ogień



OPIS PRODUKTU

Bloczek Leca® BLOK akustyczny 18g wykonany z mieszanki Leca® KERAMZYTU frakcji 0-10 mm, piasku i cementu, przeznaczony jest do wznoszenia ścian akustycznych w systemie budowania Leca® BLOK.

- Wymiary 180x380x240 mm
- Masa bloczka 25,5-27 kg

ZASTOSOWANIE PRODUKTU

Bloczek Leca® BLOK akustyczny 18g można stosować jako element konstrukcyjny i izolacji akustycznej w:

- budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych,
- budynkach użyteczności publicznej,
- innych obiektach m.in. garażach, budynkach inwentarskich, do wykonywania:
- ścian wewnętrznych o wysokiej izolacyjności akustycznej (konstrukcyjnych i działowych),
- ścian zewnętrznych.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

Bloczek Leca® BLOK akustyczny 18g należy murować stosując murarskie zaprawy cementowe i cementowo-wapienne. Murowanie ścian musi być wykonane na pełną spoinę poziomą i pionową. Ściany wewnątrz muszą być obustronnie otynkowane tynkiem gipsowym, lub cementowo-wapiennym.

OPAKOWANIA

- paleta około 40 elementów (ok. 1040 kg)
- dokładna ilość na palecie zależy od producenta

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Bloczki składowane są na paletach (ilość na palecie jest różna w zależności od zakładu produkcyjnego). Zabezpieczenie bloczków na palecie folią od góry pozwala na ich transport i składowanie bez zadaszenia. Palety można składować pionowo do dwóch palet z bloczkami w warunkach magazynów i składów oraz jedynie w jednej warstwie palet na placach budowy.

DANE TECHNICZNE

Wyrób zgodny z: PN-EN 771-3 : 2011

Współczynnik przewodzenia ciepła: $\lambda = 0,493 \text{ W/mK}$

Wytrzymałość na ściskanie: 12,5 MPa

Izolacyjność akustyczna*: $R_w : 57 \text{ dB} (-1; -5)$

Odporność ogniowa*: REI 240

Reakcja na ogień: Euroklasa A1
(materiał niepalny)

Zużycie: 11 szt./m²

*dla ściany obustronnie otynkowanej tynkiem gipsowym lub cem.-wap.

Transport palet z bloczkami jedynie w jednej warstwie. Zalecany rozładunek wózkami widłowymi i dźwigiem przy użyciu zawiesi nieniszczących bloczków w trakcie rozładunku.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Przy przecinaniu elementów keramzytobetonowych może powstawać niewielkie zapylenie. Zalecane jest stosowanie środków ochronnych na oczy i drogi oddechowe.

UWAGA

Producent gwarantuje jakość wyrobu, lecz nie ma wpływu na sposób jego zastosowania.

Wyrób należy stosować zgodnie z podanym opisem, jednak przedstawione informacje nie mogą zastąpić fachowego przygotowania wykonawcy i nie zwalniają go ze stosowania się do zasad sztuki budowlanej i BHP. W przypadku wątpliwości zaleca się wykonać własne próby lub skontaktować się z Działem Technicznym Producenta lub Leca®. Wraz z ukazaniem się tej karty technicznej traci ważność karty wcześniejsze.